Poliformas Plásticas
Resinas Poliéster • Fibra de Vidrio
todo para dar FORMA a tus IDEAS

# PASTA RESANADORA POLIBOAT

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# PASTA RESANADORA POLIBOAT

## PROPIEDADES DE LA PASTA

| ESPECIFICACIÓN | VALOR | MÉTODO DE PRUEBA |
|---|---|---|
| Tiempo de gel (25 º C, min. 100 gr. de producto +2 % de catalizador PBO en pasta al 50%) | 8 ± 2 | EQPP-CC-004 |
| Tiempo de curado (25° C, min.) | 17 ± 2 | EQPP-CC-005 |
| Densidad (25° C, g/ml) | 1.20 ± 0.05 | EQPP-CC-008 |
| Sólidos (%) | 80 ± 2 | EQPP-CC-001 |
| Viscosidad (25° C, Cps) | 450000 ± 150000 | EQPP-CC-002 |
| Apariencia (S.U) | PSCBM* | EQPP-CC-015 |

*Pasta Suave de Color Blanco Marfil

## DESCRIPCIÓN

La pasta resanadora de uso marino POLIBOAT es un producto de calidad insuperable. Por estar formulada con resina poliéster de la mejor clase y por ser la única con filamentos de fibra de vidrio, cubre totalmente las necesidades del mercado marino y automotriz, entre otros.
Además, su adecuada consistencia permite una fácil aplicación sin escurrimiento, consiguiéndose una excelente adherencia, fácil lijado y adecuada dureza en la aplicación.
Previo a la aplicación, es necesario mezclar la cantidad a usar con el 2% en peso de catalizador.
Puede lijarse a los 20 minutos de aplicada.

### CARACTERÍSTICAS

- Pasta suave.
- Buena adherencia.
- Excelente acabado.

### BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Gran durabilidad.
- Fácil de lijar

### APLICACIONES

- Resanador uso marino y automotriz.
- Excelente resanador para botes, yates y lanchas.
- Sella, rellena y restaura piezas de resina poliéster y fibra de vidrio con una perfecta compatibilidad.
- Resanador adecuado para madera, superficies metálicas, plásticos, decoración, restauración, lámina, aeromodelismo, artesanías, reparación de carrocerías y pieza automotrices.

Cielito Lindo lote No. 25 y 27 Manzana 2. Parque Industrial Izcalli
Col. Esperanza, Cd. Nezahualcoyotl Edo. de México C.P. 57810
Tel. 01 800 56 19 101 www.poliformasplasticas.com.mx

| | |
|---|---|
| *Fecha de Elaboración* | 21/05/2010 |
| *Revisión* | 21/05/2012 |
| *# de Revisión* | 1 |

# PASTA RESANADORA POLIBOAT

## RECOMENDACIONES DE EMPLEO

- Limpie la superficie dejándola libre de polvo, óxido o grasa y lije hasta dejar la superficie áspera.
- Mezcle perfectamente la pasta con 2% de catalizador hasta que el color sea uniforme.
- Aplique cubriendo perfectamente la superficie, grieta o fisura y con una llana metálica de un acabado uniforme.
- Deje secar por espacio de media hora.
- Lije nuevamente hasta conseguir una superficie tersa.

## ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

La pasta resandora POLIBOAT tiene una estabilidad de 6 ± 2 meses a partir de su fecha de producción. Debe ser almacenado en envases cerrados bajo techo a una temperatura no mayor de 25° C (77 ° F) alejado de los rayos del sol.

## SEGURIDAD

Ver hojas de seguridad de materiales y hoja de emergencias de trasportación de Especialidades Químicas para el Poliéster S.A. de C.V. división POLISIL.

## NOTAS

La información y recomendaciones en esta publicación son a nuestro entender enteramente confiables, las sugerencias ofrecidas para sus usos o aplicaciones son solamente opiniones de EQPP S.A. DE C.V. División POLISIL Los consumidores deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos.

Dentro de la información que poseemos los datos aquí obtenidos son confiables. Esta información se suministra al margen de cualquier otra garantía expresa o implícita, incluida toda garantía de comercialización o uso para un fin particular es independiente de cualquier otra responsabilidad contraída con el fabricante en vista de que el uso de este material esta fuera de nuestro control. Esta compañía no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio resultado del mismo. La decisión final respecto a la utilización de este producto para el uso contemplado, el modo de empleo y el caso que su uso infrinja alguna patente, es responsabilidad únicamente del comprador.

Cielito Lindo lote No. 25 y 27 Manzana 2. Parque Industrial Izcalli
Col. Esperanza, Cd. Nezahualcoyotl Edo. de México C.P. 57810
Tel. 01 800 56 19 101 www.poliformasplasticas.com.mx

| | |
|---|---|
| ***Fecha de Elaboración*** | **21/05/2010** |
| ***Revisión*** | **21/05/2012** |
| ***# de Revisión*** | **1** |